

Целевое применение

Mipa PU 420 представляет собой однокомпонентный герметик для надежной герметизации стыков, швов, пазов и соединений внахлест. Продукт легко наносится с помощью кисти. Он обеспечивает адгезию к металлу, оцинкованным металлическим листам, огрунтованным поверхностям и старым лакокрасочным покрытиям, сохраняет эластичность. Продукт подходит для герметизации сварных швов и других соединений транспортных средств и механизмов. Он применяется для герметизации передних спойлеров и задних бамперов, а также стыков внахлест в багажниках, кабинах, колесных арках и т.д.

Свойства:

превосходная адгезия
нанесение кистью
долговременная эластичность
возможность нанесения поверх продукта одно- и двухкомпонентных лакокрасочных покрытий
хорошая устойчивость на вертикальных поверхностях
устойчивость к воде, маслам, слабым кислотам и основаниям

технические характеристики:

содержание твердых частиц: 61-63%
удельный вес: прибл. 1,22 г/см³
консистенция: пастообразная
образование пленки: 30–60 мин при температуре 20 °C и относительной влажности 65%
отверждение: прибл. 24–48 ч (при температуре 20 °C и относительной влажности 65%)
термостойкость: от -25 до + 80 °C


Кроющая способность: --

Инструкции по нанесению



Цвет

серый



Соотношение компонентов смеси

Отвердитель

по весу (лак-отвердитель)

по объему (лак-отвердитель)

--

--

--



Отвердитель

для полной покраски

для частичной покраски

--

--



Срок годности после смешивания

--



Разбавитель

--



Вязкость распыления

пистолет-распылитель с подачей самотеком Комбинированное/безвоздушное распыление

--

--



Способ нанесения

Способ нанесения	Отвердитель	давление (бар)	распылитель (мм)	количество распылений	Разбавитель
------------------	-------------	----------------	------------------	-----------------------	-------------

КИСТЬЮ


--

--

--

--

--



Время испарения растворителя из лакокрасочной пленки

--

Толщина сухой пленки

--



Время сушки

температура поверхности	«от пыли»	«на отлип»	готово к сборке	готово к шлифовке	готово к перекрытию
-------------------------	-----------	------------	-----------------	-------------------	---------------------

--

--

--

--

--

--

Примечание

Хранение: минимум 2 года в невскрытой оригинальной упаковке

Нормы для летучих органических соединений (ЛОС): По нормам ЕС, предельное значение для данного изделия (категории В/с) составляет: 540 г/л
Продукт содержит ЛОС в макс. кол-ве 400 г/л.

Условия нанесения: от +5 до макс. +35 °C

Инструкции по нанесению: Подходящие поверхности: сталь, оцинкованные металлические поверхности, загрунтованные поверхности и старые лакокрасочные покрытия. Подготовка поверхности: Поверхность должна быть прочной, сухой, чистой и не содержать ржавчины, пыли, жира, масла и прочих загрязнений. Предварительно прогрунтуйте сложную поверхность и проверьте адгезию. Проверьте адгезию и необходимую устойчивость рассматриваемого материала. При нанесении кистью избегайте образования воздушных карманов. Через 30 минут продукт можно покрывать одно- или двухкомпонентными красками. При нанесении двухкомпонентных лакокрасочных покрытий рекомендуется выполнять сушку в течение ночи. Герметик Mira PU 420 можно наносить тонкими полосками или распределять по большим поверхностям.