









Назначение

Mipa 2K-MS-Klarlack C 75 – лак на основе высококачественной акриловой смолы с превосходной УФ-защитой. Универсально подходит для экономичных двухслойных окрасок. Для полной или частичной окраски автомобилей, мотоциклов и грузовых автомашин. Высокоустойчив ко всем видам атмосферных воздействий, а также к механическим нагрузкам и химическим веществам.

Расход: 6,0-8,0 м²/л

Инструкции по нанесению

	Цвет прозрачный
	Соотношение смешивания
	Отвердитель
	Срок годности после смешивания
	Растворитель
	Вязкость распыления
	Способ нанесения
	Время испарения растворителя из лакокрасочной пленки
Толщина сухого покрытия	

Цвет

прозрачный

Соотношение смешивания

Отвердитель

Mipa 2K-MS-Härter
Mipa 2K-D25-Härter

по весу (лак-отвердитель)

–

по объему (лак-отвердитель)

2: 1

Отвердитель

для полной покраски

Mipa 2K-MS-Härter MS 25
Mipa 2K-D25-Härter
Mipa 2K-Härter MS 40

для частичной покраски

Mipa 2K-MS-Härter MS 10

–

Срок годности после смешивания

1 ч в сочетании с Mipa 2K-Härter MS 10 при 20°C

4 ч в сочетании с Mipa 2K-Härter MS 25 при 20°C

6 ч в сочетании с Mipa 2K-Härter MS 40 при 20°C

Растворитель

Mipa 2K-Verdünnung kurz V 10
Mipa 2K-Verdünnung V 25
Mipa 2K-Verdünnung lang V 40

Вязкость распыления

пистолет-распылитель с подачей самотеком
18-20 с, 4 мм DIN

Airmix/Airless

–

Способ нанесения

Способ нанесения

Пистолет-распылитель с подачей самотеком (высокое давление)

Краскопульт низкого давления (низкое давление)

Краскопульт низкого давления/внутреннее давление в распылителе

Отвердитель

Давление (бар)

Распылитель (мм)

Количество распылений

Растворитель

–

2-2,5

1,2-1,3

2

10

–

2-2,2

1,2-1,3

2

10

–

0,7

–

–

–

Время испарения растворителя из лакокрасочной пленки

5 - 10 минут между слоями

10 - 15 минут перед горячей сушкой

Толщина сухого покрытия

40-50 мкм



Время сушки

Температура предмета

Сухая краска

Сухая на ощупь

Готово к сборке

Пригодно к шлифовке

Пригодно к повторному нанесению покрытия

20°C

25-30 мин.

10-12 ч.

24 ч.

—

—

60°C

—

30 мин.

1 ч.

—

—

Коротковолновая инфракрасная сушка

—

8 мин.

—

—

—

Средневолновая инфракрасная сушка

—

10-15 мин.

—

—

—

Примечание

Хранение:

минимум 3 года в невскрытой оригинальной упаковке.

Нормы для ЛОВ:

-

Условия нанесения:

от +10°C и до 80% относительной влажности воздуха. Обеспечьте достаточную вентиляцию.

Инструкция по нанесению:

-