

### Рекомендованное применение

Mipa BC-Effect-Additive 004 — компонент / добавка конфектор двухслойной смеси базового покрытия Mipa BC ( Mipa Mix system BC ) для регулировки цветового эффекта. Продукт корректирует вид сбоку (придает более светлый оттенок), например, серебристых цветов.

Эта бесцветная добавка (также известная как Flop Control) используется для усиления перламутрового или металлического эффекта и регулировки «флоп-эффекта» (изменения оттенка под углом).

Обратите внимание: Продукт Mipa BC-Effect-Additive 004 – уже есть в формулах Mipa. Добавьте не более 10% в краску, в состав которой уже входит BC 004.

Укрывистость: --

### Общие сведения

|  |                                                                                                                                                                                                                                |             |                |                     |                                   |                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>Цвет</b><br>молочный                                                                                                                                                                                                        |             |                |                     |                                   |                                    |
|  | <b>Соотношение компонентов смеси</b><br><div> <div>Отвердитель</div> <div>--</div> </div> <div> <div>по массе (лак : отвердитель)</div> <div>--</div> </div> <div> <div>по объему (лак-отвердитель)</div> <div>--</div> </div> |             |                |                     |                                   |                                    |
|  | <b>Отвердитель</b><br><div> <div>для полной покраски</div> <div>--</div> </div> <div> <div>для частичной покраски</div> <div>--</div> </div>                                                                                   |             |                |                     |                                   |                                    |
|  | <b>Срок годности после смешивания</b><br>--                                                                                                                                                                                    |             |                |                     |                                   |                                    |
|  | <b>Разбавитель</b><br>--                                                                                                                                                                                                       |             |                |                     |                                   |                                    |
|  | <b>Вязкость распыления</b><br><div> <div>Пистолет-распылитель с подачей самотеком</div> <div>--</div> </div> <div> <div>Комбинированное/безвоздушное распыление</div> <div>--</div> </div>                                     |             |                |                     |                                   |                                    |
|  | <b>Способ нанесения</b><br>Способ нанесения                                                                                                                                                                                    | Отвердитель | давление (бар) | распылитель (мм)    | количество о проходов распылителя | Разбавитель                        |
|  | --                                                                                                                                                                                                                             | --          | --             | --                  | --                                | --                                 |
|  | <b>Время испарения растворителя из лакокрасочной пленки</b><br>--                                                                                                                                                              |             |                |                     |                                   |                                    |
|  | <b>Толщина сухой пленки</b><br>--                                                                                                                                                                                              |             |                |                     |                                   |                                    |
|  | <b>Время высыхания</b><br>Температура поверхности                                                                                                                                                                              | «От пыли»   | «На отлип»     | Готовность к сборке | Пригодность к шлифованию          | Пригодность к повторному нанесению |

Редакция: us 0518

Данный технический паспорт предоставляется исключительно в информационных целях! Согласно нашей информации все данные и рекомендации соответствуют передовым технологиям и основаны на многолетнем опыте разработки продукции. Они не освобождают пользователя от обязательства по профессиональной проверке под собственную ответственность пригодности нашей продукции для указанной цели при преобладающих условиях. Необходимо следовать данным паспорта безопасности вещества и предупреждениям на упаковке. Мы оставляем за собой право изменять или дополнять информацию в любое время без предварительного уведомления или обязательства по обновлению.

**Примечание****Хранение:**

В плотно закрытой оригинальной упаковке срок годности составляет не менее 3 лет.  
Диапазон температур хранения: 10–30 °C  
Беречь упаковку от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла.

**Сведения о ЛОВ:**

ЛОВ в упаковке:  
за вычетом не участвующего в реакции растворителя 556 г/л/4,6 фунта/гл  
с учетом не участвующего в реакции растворителя 556 г/л/4,6 фунта/гл

Всегда проверяйте требования местного законодательства в отношении ЛОВ, чтобы убедиться, что использование продукции Мипа соответствует требованиям вашего региона.

**Условия нанесения:**

от 10 °C и до 80 % относительной влажности воздуха.  
Требуется обеспечить надлежащую приточно-вытяжную вентиляцию.

**Общие сведения:**

Добавление добавки Мипа BC-Effect-Additive 004 не повлияет на процесс сушки.

Не используйте объем свыше 10% по массе! При чрезмерном использовании снижается адгезия к лакокрасочному покрытию.

**Техника безопасности:**

Только для профессионального применения. Не предназначено для свободной продажи и использования. Перед вскрытием упаковок убедитесь, что вы понимаете предупреждения на этикетках и в паспортах безопасности всех ингредиентов, поскольку смесь содержит опасные вещества всех ее составляющих. Производитель рекомендует использовать респиратор с подачей воздуха при воздействии паров или аэрозольного тумана.

**Медицинская помощь:**

Информация по экстренной медицинской помощи или ликвидации разливов: 011 49(0)700 24112112 (MIP)  
Номер телефона экстренной службы в США (только для инцидентов при транспортировке): 1-800-535-5053 (Infotrac)

**Эксклюзивный импортер: «Флитвуд Продактс» (Fleetwood Products)**

3 Американ Уэй, офис 15, Спотсвуд, штат Нью-Джерси, 08884 [www.mipa-usa.com](http://www.mipa-usa.com)  
[fleetwood@mipa-usa.com](mailto:fleetwood@mipa-usa.com). Тел.: 732-416-9590, факс: 732-416-9592