

Relosoft бежевая

gb 1/0915

Информация о продукте

стр. 1 / 1

Relosoft бежевая представляет собой шпатлевку для заполнения и окончательной отделки, обладающую отличной адгезией к стальному листу, алюминию, оловянированным опорам и стеклопластику. Также этот высококачественный продукт отличается быстрым высыханием и легкостью шлифования. Шпатлевка пригодна для покрытия наполнителем Relocryl 4+1 Acrylfiller. При нанесении на оцинкованные опоры полная прочность сцепления достигается приблизительно через 1 час.

Оттенок цвета	бежевый			
Соотношение компонентов в смеси	100 : 2			
Отвердитель	Härter P			
Разбавители				
Вязкость распыления при 20° C				
Нанесение	давление распыления	распыляющее сопло	операции распыления	
Пневматический / Бачок – Краскопульт				
Вакуумный / Воздушная смесь				
Жизнеспособность	3 - 4 мин.			
Толщина слоя / сухая пленка				
Время отверждения / Время испарения растворителя				
Сушка	время между слоями	высыхание «от пыли»	высыхание на ощупь	полное высыхание
Температура объекта 20° C	Пригодно для шлифования приблизительно через 20 мин.			
Температура объекта 60° C ИК-сушка	Пригодно для шлифования приблизительно через 5 мин.			
Нормативы выбросов ЛОС:	Предельное значение для продукта в ЕС (кат. V/b): 250 г/л (2007) Этот продукт содержит не более 5 г/л ЛОС [0,04 фунт/галл.]			

Примечания:

Поверхность для нанесения должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Зашлифуйте поверхность. Удалите старые слои краски или грунтовки, которые не полностью сухие. Не наносите на термопластические или кислотосодержащие материалы (например, Reaktionsprimer). Хорошо перемешайте Relosoft бежевую и Härter P.

Маркировка	VbF	Директива по обращению с опасными материалами
Relosoft бежевая	н/п	Легко воспламеняющийся, «Xn» вредный для здоровья, содержит стирол
Härter P	н/п	«Xi» раздражающий, окислитель, содержит перекись бензоила

Эта листовка данных носит исключительно информационный характер! Насколько нам известно, предоставленные данные соответствуют последним стандартам и основываются на многолетнем практическом опыте производства нашей продукции. Однако эти данные не являются обязывающими и не составляют гарантии.